



многофункциональная смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок) на основе литиево-кальциевого мыла. Применяется для смазывания узлов трения промышленного, строительного и сельскохозяйственного оборудования, работающего в условиях сверхвысоких нагрузок. Смазка CONDOR OILGrease LTS 2 применяется в качестве универсальной как для централизованных систем смазки, так и в качестве закладной.

### Преимущества

- Превосходные эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +120 °С, с кратковременным повышением до +150 °С.
- Гарантируют длительный срок службы при работе в условиях высоких температур благодаря превосходной устойчивости к термоокислению.
- Устойчивы к коррозии и разрушительному действию воды.
- Универсальность смазки позволяет использовать её в различных узлах трения, что дает возможность значительно сократить номенклатуру применения и хранения смазочных материалов.

### Техническая консультация

### Типичные физико-химические характеристики

| Показатели                                                             | Метод     | LTS 1     | LTS 2     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Соответствие стандарту                                                 | DIN 51502 | KP 1 K-30 | KP 2 K-30 |
| Класс NLGI                                                             |           | 1         | 2         |
| Пенетрация с перемешиванием,<br>60 двойных тактов, 10 <sup>-1</sup> мм | ASTM D217 | 310-340   | 265-295   |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



|                                                              |                         |                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Диапазон рабочих температур, °C                              |                         | от -30 до +120                   | от -30 до +120          |
| Цвет                                                         | Визуальный              | От светло-желтого до коричневого |                         |
| Структура                                                    | Визуальный              | Однородная                       | Однородная              |
| Тип загустителя                                              |                         | Литиево-кальциевое мыло          | Литиево-кальциевое мыло |
| Базовое масло                                                |                         | Минеральное                      | Минеральное             |
| Вязкость базового масла при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с        | ASTM D445               | 220                              | 220                     |
| Содержание мыла, %                                           | Расчетное               | —                                | —                       |
| Температура каплепадения, °C                                 | ASTM D566               | >190                             | >190                    |
| Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °C             | DIN 51811               | 1A                               | 1A                      |
| Испытания на коррозию Emcor, дистиллированная вода           | ASTM D6138              | Пройдено                         | Пройдено                |
| Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм | ASTM D2266<br>DIN 51350 | 0,5                              | 0,5                     |
| Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н                 | ASTM D2596<br>DIN 51350 | 3000                             | 3000                    |

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE LTS 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: