



пластичная смазка с высокими эксплуатационными показателями на основе литиево-кальциевого мыла с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок) и твердого наполнителя (дисульфида молибдена). Применяется для смазывания узлов трения строительной, горнодобывающей и другой техники, подверженной воздействию экстремально высоких нагрузок и эксплуатируемой в чрезвычайно тяжелых условиях эксплуатации, в том числе в присутствии воды.

Преимущества

- Обеспечивает высокие эксплуатационные показатели и выдерживает нагрузки в тяжелых условиях эксплуатации, благодаря содержанию EP-присадок и дисульфида молибдена.
- Наличие дисульфида молибдена обеспечивает защиту поверхностей даже при применении недостаточного количества смазки или в условиях особой загрязненности рабочей среды.
- Обеспечивает продолжительную эксплуатацию деталей в диапазоне температур от -30 °C до 120 °C, кратковременно до 150 °C.
- Превосходная защита от износа и заклинивания.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILGrease LTS Moly EP 2
Соответствие стандарту	DIN 51502	KPF 2 K-30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Класс NLGI	2
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм	ASTM D217 265-295
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +120
Цвет	Визуальный Темно-серый
Структура	Визуальный Однородная
Тип загустителя	Литиево-кальциевое мыло
Базовое масло	Минеральное
Массовая доля дисульфида молибдена (MoS ₂), %	3
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445 220
Температура каплепадения, °C	ASTM D566 >180
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °C	DIN 51811 1A
Испытания на коррозию Емсог, дистиллированная вода	ASTM D6138 Пройдено
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266 DIN 0,5 51350 5
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	ASTM D2596 DIN 4136 51350 4

По вопросам приобретения CONDOR OILGREASE LTS MOLY EP 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: