



CONDOR OIL INDUSTRIAL 40



индустриальное масло, разработанное с целью замены устаревших смазочных материалов уровня ГОСТ (И-30А, И-40А). Производится с использованием многофункционального пакета присадок. Масло дополнительно обеспечивает снижение износа промышленного оборудования, защиту деталей от коррозии, минимизацию отложений в сравнении с маслами уровня ГОСТ.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Высокие противоизносные свойства → содержание противоизносной присадки обеспечивает эффективную защиту узлов трения → сохранение срока службы оборудования
- Значительные антиокислительные характеристики → возможность продления срока службы в сравнении с маслами уровня ГОСТ → снижения затрат на смазочный материал
- Высокая степень класса чистоты → отсутствие механических примесей, вызывающих износ рабочих поверхностей оборудования → снижение затрат на дополнительные запчасти
- Низкая вспениваемость → минимальное образование пены в системе → возможность работы в сложных условиях эксплуатации

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Показатели	Метод	CONDOR OILIndustrial 30	CONDOR OILIndustrial 40
------------	-------	----------------------------	----------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	46	66
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	226	246
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-16	-17
Цвет	ASTM D 1500	2,0	2,0
Коррозия меди, 3 ч при 100 °C	ASTM D 130	1B	1B
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12	12
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	877	881

По вопросам приобретения CONDOR OIL INDUSTRIAL 30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов