



Специализированная водостойкая пластичная мазка на основе сульфоната кальция, предназначенная для применения в узлах мобильной внедорожной техники, работающих в условиях высоких температур, экстремально высоких нагрузок и низких скоростях. Может использоваться как в системах централизованной смазки, так и в качестве закладной. Работоспособна в интервале температур от -30°C до +200°C.

Преимущества

- Превосходные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -30°C до +200°C.
- Обладает отличными противозносными свойствами, сохраняет их в том числе в условиях высоких температур.
- Сульфонат кальция в качестве загустителя позволяет применять смазку в условиях, где возможен частый контакт с водой.
- Прочная масляная пленка обеспечивает высокие антикоррозионные свойства, защищая трущиеся поверхности от коррозии даже в особо жестких условиях, таких как интенсивное воздействие воды, в том числе морской.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILOffRoad Grease CS 2
Соответствие стандарту	DIN 51502	KP 2 S-30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL OFFROAD GREASE CS 2

Класс NLGI		2
Диапазон рабочих температур, °C		от -30°C до +200°C
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь от светло-желтого коричневого цвета
Тип загустителя		Сульфонат кальция
Базовое масло		Минеральное
Кинематическая вязкость базовой смеси при 40°C, мм ² /с, не менее	ASTM D 445	>400
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, 10 ⁻¹ мм	ASTM D 217	265-295
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	>300
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы
Вымываемость водой, %	ASTM D 1264	1
Трибологические характеристики на ЧШМ:		
§ нагрузка сваривания (Рс), Н	ГОСТ 9490	4600
§ диаметр пятна износа (Ди), мм		0,5

По вопросам приобретения CONDOR OIL OFFROAD GREASE CS 2и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов