



CONDOR OIL REDUCTOR GREASE



специализированная пластичная смазка на основе литиево-кальциевого мыла, предназначенная для смазывания деталей редукторов бытового оборудования и ручного инструмента. Обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами, обеспечивает продление срока службы оборудования. Рекомендуется для применения в диапазоне температур от — 30°C до 120°C.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Эффективно защищает рабочие поверхности деталей редукторов от разрушения в широком диапазоне нагрузок и оборотов благодаря отличным противозадирным свойствам и высокой адгезии.
- Сохраняет свои эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +120 °С, с кратковременным повышением до +150 °С.
- Благодаря оптимальной консистенции не создает излишнего сопротивления и способствует снижению рабочей температуры редуктора.
- Особенно устойчива к вымыванию водой и эффективно защищает детали от коррозии.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OIL Reductor Grease
Соответствие стандарту	DIN 51502	КР 0 К-30
Класс NLGI		0
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 ⁻¹ мм	ASTM D 217	370

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL REDUCTOR GREASE

Цвет	Визуальный	От светло-желтого до коричневого
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	65
Температура каплепадения, °С	ASTM D 566	180
Коррозионное воздействие на металлы	DIN 51811	Выдерживает
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,5
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	ГОСТ 9490	2600

По вопросам приобретения CONDOR OIL REDUCTOR GREASE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов