



CONDOR OIL TDAE B



неканцерогенное масло-пластификатор, разработанное специально для синтетических каучуков, шин и резинотехнических изделий, с низким содержанием полициклических ароматических углеводородов (<3%) и соответствующее современным требованиям экологического законодательства Европейского союза.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Полностью соответствует европейскому законодательству (Регламенту (ЕС) №1907/2006, заменяющему директиву 76/769/ЕЕС и директиву 2005/69/ЕС) по содержанию полициклических ароматических углеводородов.
- Произведено из сырья с высоким содержанием ароматических углеводородов и очищено от ПЦА с использованием уникальных современных технологий. Это позволяет достичь высокого содержания неканцерогенных ароматических углеводородов, которые положительно сказываются на потребительских характеристиках резин и готовой продукции.
- Обеспечивает оптимальные свойства каучуков, резин, вулканизатов и готовой продукции в сравнении с пластификаторами аналогичного типа. Позволяет достигать важные показатели для шин (сцепление, потери на качение, изностостойкость и другие) требуемого уровня.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Нормы	CONDOR OILTDAE B
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	22 ÷ 35	34,3
Показатель преломления при 20°C	ASTM D 1747	1,510 ÷ 1,530	1,5234

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анилиновая точка, °C	ГОСТ 12329	75÷95	86,4
Структурно-групповой состав, % (IP 469):			
Ароматические УВ	IP 469	—	68
Парафино-нафтеновые УВ			25
Углеводородный состав, % Са, Ср, Сп	ИК/ASTM D 2140	—	25/18 56/58 19/24
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	≥ 220	258
Температура текучести, °C	ASTM D 97	≤ 30	12
Массовая доля серы, %	ASTM D 6481	≤ 3	1,1
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	следы	следы
Содержание полициклических ароматических соединений, %	IP 346	≤ 2,9	2,9

По вопросам приобретения CONDOR OIL TDAE B и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: