



Масляная СОЖ CONDOR OIL-MP7



Масляная средневязкая СОЖ активного типа.

ОПИСАНИЕ

Масляная СОЖ CONDOR OIL MP-7 предназначена для обработки резанием углеродистых, легированных, нержавеющей и жаропрочных сталей.

Представляет собой минеральное (нефтяное) масло с добавлением противоизносных, противозадирных, антикоррозионных, антитуманных и других присадок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применяется в качестве технологической среды при обработке резанием конструкционных углеродистых и средне легированных сталей на операциях точения, сверления, глубокого сверления отверстий диаметром свыше 30 мм, растачивания, фрезерования и автоматной обработки. Является коррозионно активной по отношению к меди.

В состоянии поставки готова к применению. Подача в зону резания осуществляется: поливом, свободно падающей струей, под давлением, струйно-напорным методом и распылением.

ТУ 0258-010-34344113-2001.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Настоящая СОЖ относительно дешева и в сравнении с сульфифрезолом позволяет увеличить на 15-20% скорость резания, на 20-50% увеличить стойкость инструмента, снизить шероховатость обработанных поверхностей.

Относится по ГОСТ 12.1.007 к 4 классу (вещества малоопасные)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

На операциях точения, сверления, протягивания, шлифования и автоматной обработки конструкционных сталей при тяжелых условиях резания, а также при лезвийной обработке труднообрабатываемых сталей и сплавов при средних условиях резания.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1 Внешний вид	Однородная маслянистая жидкость	ГОСТ 6243, р.1
2 Плотность при 20 °С, кг/м ³	800-930	ГОСТ 3900
3 Вязкость кинематическая мм ² /с (сСт) при 50 °С	23-30	ГОСТ 33
4 Температура вспышки в открытом тигле, °С	Не ниже 180	ГОСТ 4333
5 Кислотное число, мг КОН/г	Не более 1,2	ГОСТ 11362 или ГОСТ 6707
6 Число омыления, мг КОН/г	Не менее 7,0	ГОСТ 17362
7 Массовая доля серы, %	1,2-2,0	ГОСТ 1431 или ГОСТ 1437
8 Массовая доля мех.примесей, %	Не более 0,04	ГОСТ 6370
9 Содержание воды, %	Не более «следы»	ГОСТ 2477
10 Коррозионное действие на металлы: Чугун серый по ГОСТ 1412 Сталь 40 или 50 по ГОСТ 1050	Выдерживает Выдерживает	ГОСТ 2917

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

CONDOR OIL MP-7 имеет ту же область применения, что и известная СОЖ МР-7 – масляная СОЖ для лезвийной обработки металлов (взамен сульфифрезола). Дает высокие результаты при обработке нержавеющей стали – увеличивает чистоту обрабатываемых поверхностей и продлевает срок

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масляная СОЖ CONDOR OIL-MP7

работы инструмента.

УПАКОВКА

Упаковка производится в автоцистерны, металлические бочки и другую тару по согласованию с потребителем. Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510 (приложение 1. Масла 7 группы).

Гарантийный срок хранения 1 год при соблюдении правил хранения.

По вопросам приобретения Масляная СОЖ CONDOR OIL-MP7 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов