



Присадка CONDOR OIL ЛЗ-26МО



Присадка CONDOR OIL ЛЗ-26МО представляет собой композицию присадок в масле содержащих серу, хлор, сложные эфиры.

ОПИСАНИЕ

Предназначена для использования в составе СОЖ в качестве присадки высокого давления. Так же применяется как масляная СОЖ для тяжёлых режимов резанья.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность продукта – применим на большинстве материалов и операций.
- Повышение ресурса инструмента и качества получаемой поверхности.
- Простое получение рабочей жидкости.
- Возможность обработки как простых, так и легированных сталей в тяжелейших режимах резания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Присадка **CONDOR OIL ЛЗ-26МО** является концентратом противозадирных, антифрикционных и противоизносных присадок с высокими трибологическими характеристиками. Применение её возможно в чистом виде при тяжёлых режимах резания – процессы зубонарезания и глубокого сверления для высоколегированных металлов. Широкое распространение получили 7-50% рабочие растворы этой присадки в промышленных маслах различной вязкости.

[Техническая консультация](#)

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Норма	Метод испытаний
1	Внешний вид при 20 °С	Маслянистая жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета	ГОСТ 6243, р.1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



2	Плотность при 20 °С, кг/м ³	Не более 940	ГОСТ 3900
3	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	18-35	ГОСТ 33
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	Не ниже 130	ГОСТ 4333
5	Смазывающие свойства:Рс, Н Из, Н	Не менее 2940 Не менее 490	ГОСТ 9490
6	Кислотное число, мг КОН/г	Не более 3,0	
7	Число омыления, мг КОН/г	Не менее 18,0	ГОСТ 17362
8	Массовая доля серы, %	3,0-5,0	ГОСТ 1431
9	Массовая доля хлора, %	0,6-1,5	
10	Стабильность при хранении	Выдерживает	ГОСТ 6243, р.6а
11	Массовая доля мех.примесей, %	Не более 0,04	ГОСТ 6370
12	Массовая доля воды, %	Не более следы	ГОСТ 2477

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Относится по ГОСТ 12.1.007 к 4 классу (вещества малоопасные).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ CONDOR OIL ЛЗ-26МО

Применение её возможно в чистом виде при тяжёлых режимах резания – процессы зубонарезания и глубокого сверления для высоколегированных металлов. Широкое распространение получили 7-50% рабочие растворы этой присадки в промышленных маслах различной вязкости. Масляные растворы присадки работают не хуже продуктов серии МР, но имеют широкий диапазон вязкостей, что делает их более привлекательными для технологов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадка CONDOR OIL ЛЗ-26МО

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Упаковка производится в автоцистерны, металлические бочки и другую тару по согласованию с потребителем. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения 1 год при соблюдении правил хранения.

По вопросам приобретения Присадка CONDOR OIL ЛЗ-26МО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов