



Смазка технологическая CONDOR OIL-СП-3



Эмульсионная водосмешиваемая СОЖ для прокатки цветных металлов (сплавов алюминия) и для механической обработки металлов.

ОПИСАНИЕ

Смазка технологическая CONDOR OIL СП-3 создана на базе низковязкого нефтяного масла, жирных кислот растительного происхождения и триэтаноламина.

Предназначена для использования в виде 5-10%-х эмульсий на деминерализованной воде для прокатки цветных металлов (сплавов алюминия), для механической обработки металлов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРИМЕНЕНИЕ

CONDOR OIL-СП-3 эффективно заменяет на операциях прокатки алюминия и на операциях лезвийной обработки металлов технологическую смазку СП-3 (по ГОСТ 5702-75). Также может быть использован в виде эмульсола для обработки металлов.

Преимущества: при аналогичной технической эффективности продукт более интересен из-за низкого уровня цены.

Токсикологическая характеристика: относится по ГОСТ 12.1.007 к 4 классу (вещества малоопасные).

Техническая консультация

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Норма	Метод испытаний
Концентрат (продукт в состоянии поставки)			
1	Внешний вид при 20 °С	Маслянистая жидкость от светло коричневого до темно коричневого цвета	ГОСТ 6243, р.1
2	Кислотное число, Мг КОН/г	17-26	ГОСТ 11362
3	Щелочное число, мг КОН/г	Не менее 7	ГОСТ 11362, обратное титрование
4	Зольность, %	Не более 0,03	ГОСТ 1462

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



5	Содержание механических примесей, %	Отсутствие	ГОСТ 6479
6	Стабильность 10% эмульсии на воде жесткостью 2,0 мг-экв/дм ³	Выдерживает	ГОСТ 6243, р.3
7	Коррозионное действие 10%-й эмульсии на воде общей жесткостью 2 мг-экв/дм ³ в течение 4 часов на металлы: Сталь 10 по ГОСТ 1050	Выдерживает	ГОСТ 6243, р.2, п.2.1
	Алюминий марки АО по ГОСТ 11069	Выдерживает	

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Упаковка производится в автоцистерны, металлические бочки и другую тару по согласованию с потребителем. Хранение по ГОСТ 1510 при температуре от минус 20 до плюс 40 °С. Гарантийный срок хранения 1 год при соблюдении правил хранения.

По вопросам приобретения Смазка технологическая CONDOR OIL-СП-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка технологическая CONDOR OIL-СП-3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов