



ТУ: 2310-014-50316079-2004

Описание

ЦХСК — одноупаковочная цинкнаполненная композиция на основе алкидного лака, модифицированного атмосферо- и химически стойким термопластичным полимером и цинкового порошка.

Выдерживает перепад температур от -60 до +120°C.

Покрытие обеспечивает электрохимическую защиту стали образуя на поверхности защитную пленку, содержащую 85-90% металлического цинка. Метод «Холодного цинкования».

Назначение и области применения

Композиция марки ЦХСК может применяться:

- как грунтовка под покрывные материалы в комплексной системе покрытий;
- для ремонта цинковых металлических покрытий;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- как самостоятельное покрытие;

Композиция предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых:

- в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150 69;
- в морской и пресной воде, водных растворах солей, кислот и щелочей;
- в промышленной атмосфере средней и высокой агрессивности газов в сухом и влажном режиме эксплуатации по СНиП 2.03.11-85.

Подготовка поверхности

Поверхность перед окрашиванием обезжиривается (смесевыми органическими растворителями). Затем проводится очистка поверхности от ржавчины, окалины, следов старой краски, придание шероховатости (предпочтительна абразивоструйная обработка до степени очистки поверхности металла от окислов 2 по ГОСТ 9.402-80 или Sa 2½ по ИСО 8501-1:1988, в ряде случаев допускается обработка механическими инструментами).

Нанесение

Композицию ЦХСК можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре от -15 до 40°C и влажности до 98%. Разбавление не рекомендуется.

Перед использованием композицию ЦХСК тщательно перемешивают до однородности. Затем композицию следует профильтровать через сетку № 01-02 по ГОСТ 6613-73. При необходимости композицию допускается разбавлять до рабочей вязкости. Разбавители – сольвент, Р-4, уайт-спирит.



Первый слой наносят не позднее, чем через 24 часа (если изделие находится в помещении) и 6 часов (если на открытом воздухе) после подготовки поверхности. Материал наносят кистью, валиком, методами безвоздушного и пневматического распыления. При безвоздушном распылении диаметр сопла от 0,015" до 0,021"; при пневматическом нанесении давление не менее 3,5 атмосфер. Острые углы и сварные швы перед началом общей окраски прокрашивают кистью или валиком и дают высохнуть.

Покрытие ремонтпригодно. Совмещается практически со всеми классами лакокрасочных материалов, образуя с покрывными слоями 2-х или 3-х слойную систему, обеспечивая долговременную защиту и необходимую декоративность металлических инженерных сооружений.

Время до нанесения покрывных материалов и до транспортирования окрашенных изделий составляет 24 часа.

Если окраска проводится при низких температурах необходимо следить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была на 3° выше температуры точки росы; при необходимости поверхность обдувают теплым воздухом. Время межслойной и окончательной сушки при отрицательных температурах значительно увеличивается.

Рекомендуется наносить не менее 2-х слоев композиции.

Основные технические характеристики

Комплект поставки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЦХСК-1467

Евроведро — 20 кг.

Техника безопасности

Покрывтие ЦХСК не токсично и может применяться внутри служебных и жилых помещений. Покрывтие пожаробезопасно, относится к материалам не воспламеняющимся и не распространяющим пламя по поверхности.

Транспортировка и хранение

Условия хранения - сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения композиции герметически закрытой в таре изготовителя - 12 месяцев со дня изготовления. Храниться и транспортироваться композиция должна вдали от нагревательных приборов и исключая прямое попадание солнечных лучей, при температурах от -40 до +35°C.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.10.231.П.001796.06.04 от 15.06.2004 г.

По вопросам приобретения ЦХСК-1467 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов