



ДБС (дибутилсебагинат)

Применяется в качестве пластификатора поливинилбутираля, ПВХ — полимеров и сополимеров с другими винильными соединениями. Используется также для пластификации лаковых покрытий на основе полистирола, хлоркаучука, карбамидоформальдегидных смол. Пластификатор дибутилсебагинат (ДБС) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора следует обеспечить защиту от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Пластификатор ДБС выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 с изм. 1.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей
2. Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	50
3. Плотность при 20°С, г/см3	0,934 — 0,938
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,04
5. Число омыления, мг КОН/г	354 — 359
6. Температура вспышки,°С, не ниже	183
7. Стабильность при сплавлении с поливинилбутиралем	Должен выдерживать испытания

По вопросам приобретения ДБС (дибутилсебагинат) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов