



Сварочная проволока из сплава марки Св-ХН38ВТ (ЭИ703)

Область применения: Для сварки деталей из жаропрочных никелевых сплавов, работающих длительно при температурах до 900 °С

Основная информация

Сварочная проволока для сварки деталей из жаропрочных никелевых сплавов, работающих длительно при температурах до 900 °С

По ТУ 14-1-997-2012 проволока поставляют диаметром от 1,0 до 6,0 мм.

Технические характеристики

По ТУ 14-1-997-2012 проволока поставляют без определения механических свойств. Механические свойства сварочной проволоки по ГОСТ 2246-70: — для проволоки диаметром 1,0-1,5 мм - временное сопротивление (σ_B) 882-1323 Мпа; — для проволоки диаметром 1,6 мм - временное сопротивление (σ_B) 882-1274 Мпа; — для проволоки диаметром 2,0 мм - временное сопротивление (σ_B) 784-1176 Мпа; — для проволоки диаметром свыше 2,0 мм - временное сопротивление (σ_B) 686-1029 Мпа.

По вопросам приобретения **деформируемых сплавов на основе никеля марки ЭИ703** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов