



ДБФ практически не растворяется в воде, хорошо растворяется в этаноле, диэтиловом эфире, бензоле, ацетоне, устойчив к гидролизу и воздействию воздуха.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	ДБФ
1. Температура кипения, °С, при давлении Па (мм рт. ст.):	
13,3·10 ² (10)	190-195
1·10 ³ (760)	340
2. Температура застывания, °С	-40
3. Показатель преломления при 20°С	1,492-1,494
4. Динамическая вязкость, Па·с: при 20°С	(19-20)·10 ⁻³
при 25°С	(19-20)·10 ⁻³
5. Упругость паров, Па (мм рт.ст.): при температуре 150°С	133,3 (1)
200°С	2985 (22,4)
6. Массовая доля влаги, %	0,07

Применение

Пластификатор ДБФ используют в производстве реагентов: эфиры целлюлозы, поливинилацетат, мягкий ПВХ (искусственная кожа, пленки), пластизоле ПВХ, полистирол, поливинилацеталь, поливинилформаль, синтетические каучуки, эфиры акриловой и метакриловой кислот.

ДБФ применяется как пластификатор композиций на основе поливинилхлорида, каучуков, эпоксидных смол, некоторых эфиров целлюлозы и как высококипящий растворитель.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дибутилфталат ДБФ

Преимущества

Пластификатор Дибутилфталат (ДБФ) обладает низкой вязкостью и хорошей растворяющей способностью.

По вопросам приобретения **Дибутилфталат ДБФ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов