



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАСТА КПД

Высоковязкая масса серого цвета, полученная путем загущения полидиметилсилоксановой жидкости.

Техническая консультация

Пенетрация, усл.ед.	180-280	
Температура самовоспламенения, °С	534	
Температура вспышки, °С	не ниже 298	
Диэлектрический показатель	Условия испытаний	
	R; M (15-35 C) 45-75 %	R; M (150 C) 20% 24h (23 C) 93 % M (15-35 C) 45-75%
Пробивное напряжение при частоте 50 Гц, кВ, не менее	3,0	2,0
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м, не менее	1012	1010
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более	0,005	0,007
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более	2,85	3,0

Паста КПД нетоксична, трудногорюча, взрывобезопасна, химически инертна.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Гидрофобный и теплостойкий диэлектрик в электротехнической аппаратуре, вспомогательный изоляционный материал для изоляторов высоковольтных и контактных сетей в интервале температур от минус 60 до 200°С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Срок хранения 4 месяца

ТЕПЛОПРОВОДНАЯ ПАСТА КПТ-8

Высоковязкая теплостойкая белая масса, полученная путем загущения полидиметилсилоксановой жидкости.

Техническая консультация

Плотность, г/см ³	2,6 — 3,0
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м, не менее	1012
Электрическая прочность пасты при толщине слоя 1 мм и частоте 50 Гц, МВ/м	2
Диэлектрическая проницаемость при частоте 50 Гц, не более	6,0
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более	4,0
Теплопроводность при 20°С, Вт/(м/К)	не менее 0,7
Теплопроводность при минус 50°С, Вт/(м/К)	не менее 1,0
Теплопроводность при 100°С, Вт/(м/К)	не менее 0,65
Корродирующее воздействие	отсутствие зелени на медной пластине в течение 24 ч

Паста КПТ-8 химически инертна, взрывобезопасна, не горюча, не оказывает раздражающего и общетоксического действия на организм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРИМЕНЕНИЕ:

Обеспечивает эффективный тепловой контакт между двумя соприкасающимися или сближенными поверхностями в аппаратуре и оборудовании различного назначения, бытовой технике, значительно уменьшает контактное тепловое сопротивление и рекомендуется для применения в интервале рабочих температур от минус 60 до 180°C.

По вопросам приобретения пасты КПТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов