



Предназначен для изготовления печатных гибких нагревателей методом фотолитографии. Рекомендуется для применения в радиотехнической, электротехнической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Представляет собой ленту из сплава с односторонне нанесенным полиимидным лаковым покрытием. На материал имеется техническая документация БУО. 023.037 ТУ.

Техническая характеристика

Диапазон рабочих температур, °C -60 , +200

Размеры:

— длина, м, не менее 5

— ширина диэлектрика, мм, не менее 65

— толщина диэлектрика, мкм 40^{+20-6}

— толщина полиимидного покрытия, мкм 20^{+10-5}

Стойкость к двойным перегибам при угле 90° и радиусе закругления , не менее 700

Усадка диэлектрика, %, не более 0,35

Стрела прогиба в поперечном направлении, мм, не более 20

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, не менее 10^{14}

Диэлектрик стоек к воздействию расплавленного припоя при температуре (280 ± 5) °C в течение 10 с.



ДИЭЛЕКТРИК ЛАКОФОЛЬГОВЫЙ ФДИ-Р1

По вопросам приобретения **ДИЭЛЕКТРИК ЛАКОФОЛЬГОВЫЙ ФДИ-Р1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов