



ДИЭЛЕКТРИК ЛАКОФОЛЬГОВЫЙ ТИПА ФДИ - А-220

Предназначен для изготовления методом фотолитографии рамок выводных и гибких печатных плат (шлейфов). Представляет собой алюминиевую рулонную фольгу с односторонне нанесенным полиимидным покрытием. На материалы имеется техническая документация УО. 023.051 ТУ.

Техническая консультация

	ФДИ-А-220
Интервал рабочих температур, °С	-196 , +200
Толщина диэлектрика, мкм	50±4
Толщина полиимидного покрытия, мкм	20±3
Ширина, мм	150±1; 75±1
Прочность при разрыве полиимидного покрытия, Н/мм ² , не менее	88
Стойкость к двойным перегибам при угле 90° и радиусе кривизны , не менее	700
Стрела прогиба в поперечном направлении, мм, не более	20
Химическая стойкость полиимидного покрытия к воздействию кислотного травителя при температуре (97±2)°С в течение 6 мин.	Отсутствует разрушение покрытия
Время растворения полиимидного покрытия при температуре (80±5)°С в травителе состава: · Этилендиамин 50%; · Гидрат окиси калия 4%; · Вода 46% в пределах	60-180 с

По вопросам приобретения **ДИЭЛЕКТРИК ЛАКОФОЛЬГОВЫЙ ТИПА ФДИ - А-220** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов