



Диэлектрики лакофольговые (ЭФН-5, ЭФН-7, ЭФН-10)

Предназначены для изготовления фотохимическим методом фольговых термочувствительных резисторов и чувствительных элементов датчиков. Рекомендуются для применения в автомобильной, электротехнической, машиностроительной, медицинской и других отраслях промышленности.

Представляют собой ленту из термочувствительной никелевой фольги с односторонне нанесенным полипиромеллитимидным лаковым покрытием.

Материалы устойчивы к воздействию солнечной радиации, уайт-спирита в течение 5-10 мин. при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$, 10% раствора аммиака в течение 5 мин. при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$.

Материалы изготавливаются трех марок: ЭФН-5, ЭФН-7, ЭФН-10.

Производятся в соответствии с ТУ БУО.023.090.

Техническая консультация

Технические характеристики	ЭФН
Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$	от -60 до +200
Толщина, мкм	20 $\pm$ 5 (ЭФН-5); 22 $\pm$ 5 (ЭФН-7); 25 $\pm$ 5 (ЭФН-10)
Ширина, мм, не менее	40
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более	2 $\cdot$ 10 ⁻²
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более	5
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом $\cdot$ см, не менее	1 $\cdot$ 10 ¹⁴
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диэлектрики лакофольговые (ЭФН-5, ЭФН-7, ЭФН-10)

По вопросам приобретения диэлектрики лакофольговые (ЭФН-5, ЭФН-7, ЭФН-10) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов