



Диэлектрическая полиэтилсилоксановая жидкость ПЭС-3д

ТУ 2229-009-17361162-2001

Физ.-хим. данные

- Внешний вид: прозрачная жидкость
- Механические примеси отсутствуют
- Кинематическая вязкость, при 20°C: 14-17 сСт
- Температура вспышки °C: не ниже 125

Физико-химические характеристики ПЭС-3Д:

- Наименование показателя Норма по ТУ 2229-009-17361162-2001
- Внешний вид Прозрачная жидкость
- Вязкость кинематическая, м²/с (сСт) при 20°C 14-17
- Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не менее 0,25
- Температура вспышки, определяемая в открытом тигле °C, не ниже 125
- Массовая доля этоксильных групп, %, не более 0,35
- Массовая доля кремния, % масс. 25,2-28,0
- Реакция среды (рН водной вытяжки) 6-7
- Массовая доля воды, %, не более 0,01
- Пробивное напряжение при температуре 15-35°C и частоте 50 Гц, кВ, не менее 20

Особенности

Жидкость химически инертна, нетоксична, горюча. Хорошо растворима в ароматических углеводородах, эфирах. Совместима с минеральными маслами. Не растворяется в воде. Упаковка и применение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диэлектрическая полиэтилсилоксановая жидкость ПЭС-3д

Применение

ПЭС-3Д используется в районах Крайнего Севера, в электрогидравлических толкателях для привода механизмов автоматики, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 100 оС.

Упаковка и хранение

Жидкость ПЭС-3Д упаковывается в полиэтиленовую, стеклянную и металлическую тару емкости 5, 10, 20, 50, 200 кг.

По вопросам приобретения Диэлектрическая полиэтилсилоксановая жидкость ПЭС-3д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов