



Диэлектрические изоляционные пасты серии ПД

Пять типов паст с удельной емкостью **150...220 пФ/см²**, тангенсом угла диэлектрических потерь **$20 \cdot 10^{-4} \dots 40 \cdot 10^{-4}$** и сопротивлением изоляции **1010...1011 Ом**. Электрическая прочность не менее **500В**.

Пасты **серии ПД** рекомендуется использовать при изготовлении изоляционных слоев в больших гибридных интегральных схемах, а пасты **ПД-10, ПД-11, ПД-12** и в многоуровневых коммутационных платах. На верхнем возжженном изоляционном слое из **пасты ПД-12** допускается формирование рутениевых резисторов из паст **серии ПРу**.

В качестве нижнего электрода конденсаторных структур и проводниковой коммутации рекомендуется использовать проводниковые пасты **ПП-8, ПП-10, ПП-11, ПП-12, ПП-13, ПП-14, ПП-22**; в качестве верхнего электрода и межуровневой коммутации — пасту **ПП-9, ПП-19**. Допускается использовать для всех видов проводниковой коммутации (по керамике и по диэлектрику **ПД-12**) пасты **ПП-11...ПП-16**.

Разработаны пасты для межслойной изоляции **Д-0703 и Д-0704**, совместимые с проводниками **П-0703 и П-0704**.

По вопросам приобретения **Диэлектрические изоляционные пасты серии ПД** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов