



Применение:

- Используется в качестве вторичного или опорного ускорителя в процессах вулканизации.
- Продукт также нашел использование в качестве вторичного желирующего агента в резиновой промышленности.
- В качестве активатора в шинах, камерах, резинотехнических изделиях, формованные или вулканизированные в горячем воздухе или в живом паре, трубах, ремнях, обуви, подошвы и каблуках, электрических проводах и кабелях пены или губчатой резины и т.п.
- Также в качестве основного стандарта для кислоты

Спецификация:

Содержание активного 96,0% Мин.

Температура плавления 146,0 ° С Мин.

Зольность 0,3% Макс.

Потери тепла%, 2 часа при 60 ° С 0,3% макс.

Петролейный эфир извлекаемые

Удаление пыли агент (Парафиновые масла) 1-2%

Остаток на сите (100 меш) 0,05% Макс.

Содержание меди (как Cu) 0,001% Макс.

Содержание марганца (как MN) 0,001% Макс.

Содержание азота (номинал) 19.1%

Alcohol нерастворимый 0,5% Макс.

Упаковка:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дифенилгуанидин

Мешки 25 килограммов. Вес нетто в многослойных (полиэтилен / Битум / джута) Бумажные мешки.

По вопросам приобретения **дифенилгуанидина** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов