

**4,4-оксидибензолсульфоногидразид**

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	марка А порошок от белого до светло-желтого или светло-серого цвета	марка Б сыпучая масса от белого до светло-желтого или светло-серого цвета
	Газовое число, см ³ /г 120	90
	Массовая доля флегматизирующих добавок, % —	19-21
	Растворимы в ацетоне, умеренно в этаноле и полиалкиленгликолях. Нерастворимы в дихлорэтане, бензине, воде. Температура разложения, °С 140-160	
Применение:	Вспенивающий агент для термопластов (марка А) и эластомеров (марка Б). Эффективен в композициях на основе натурального и бутадиен-стирольного каучуков, при изготовлении пористых резин на основе фторкаучука и хлорсульфированного полиэтилена высокого давления, низкоплавких сополимеров винилхлорида и для винилацетата. Рекомендуются для изготовления кож на основе полиуретана.	
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 25 кг.	
Хранение:	В крытых складских помещениях. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей.	

По вопросам приобретения дигидразид СДО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: