



Диоксид дициклопентадиена (ТУ 6-05-241-49-79)

Прозрачная бесцветная или желтоватая легко воспламеняющаяся жидкость.

Плотность: 0,960-0,980 г/см³

Температура плавления: -1 °С

Температура кипения: 170 °С

Температура вспышки: 26 °С

Применение: Дициклопентадиен используют для получения высокоэнергетических и высокоплотных топлив, в производствах этилиденноборнена, тройных этиленпропиленовых каучуков, в качестве сырья в органическом синтезе.

Упаковка и хранение: Заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, в стальные бочки. Хранить в емкостях, предназначенных для хранения легко воспламеняющихся и токсичных жидкостей.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Норма для марки		
	А	Б	В
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость		
2. Массовая доля:	94,0	92,0	85,0
ДЦПД - эндо, %, не менее	0,8	0,8	0,8
ДЦПД - экзо, %, не более			
3. Легких углеводородов, % масс., не более	0,5	0,5	0,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диоксид дициклопентадиена (ТУ 6-05-241-49-79)

4. Бензола, % масс., не более	0,2	0,2	0,2
5. Образующихся полимеров и смол, % масс., не более	0,50	0,50	0,50
6. Воды, % масс., не более	0,018	0,018	0,018
7. Цветность по платиновокобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	100	100	100
8. Плотность при 20 °С, г/см ³	0,960-0,980	0,960-0,980	0,960-0,980
9. Ингибитора, % масс.	0,01-0,02	0,01-0,02	—
10. Суммы С6, % масс., не более	—	—	10,0

По вопросам приобретения **диоксида дициклопентадиена** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов