



Доктилсебацинат (ДОС) — это пластификатор ПВХ-композиций, обеспечивающий морозоустойчивость, т.е. снижающий хрупкость конечной продукции. Доктилсебацинат, в основном, добавляется к пластификатору диоктилфталат и редко используется как основной пластификатор.

Диоктилсебацинат применяется для придания морозостойкости сополимерам этилакрилата и хлорэтилвинилового эфира в процессе вулканизации, не изменяя механические свойства получаемых материалов.

В основном используется как вторичный пластификатор совместно с пластификатором диоктилфталат (ДОФ), как первичный (основной) пластификатор применяется реже.

- Как пластификатор при производстве материалов из полихлорвинила.
- При производстве ПВХ-паст средней вязкости. При применении ДОС вязкость полученных паст со временем практически не изменяется.
- Для производства кабельной продукции (мягкие кабельные оболочки)
- Для производства медицинского оборудования и материалов
- Для производства строительных и промышленных пластиков
- Для производства бытовых пластмасс

Доктилсебацинат (ДОС) рекомендуется хранить на закрытых и открытых площадках под навесом. Пластификатор представляет собой горючую жидкость, которую необходимо перевозить в таре производителя или в герметично закрытых емкостях из алюминия или нержавеющей стали при температуре 2-8 °С. При хранении и транспортировке следует принять меры, обеспечивающие защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от сильных окислителей и кислот.



Диоктилсебагинат ДОС (Россия)

Гарантийный срок хранения доктилсебагината по ГОСТу в емкостях из алюминия или нержавеющей стали — 6 месяцев, реально может храниться до 10 лет.

[Техническая консультация](#)

Спецификация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	прозрачная жидкость без механических примесей
Цветность по платино-кобальтовой шкале Хазена:	
высший сорт	не более 50 ед.
1 сорт	не более 200 ед.
Плотность при 20 °С	0,913-0,919 г/см ³
Кислотное число	не более 0,12 мг КОН/г
Массовая доля летучих веществ	не более 0,1 %
Число омыления	261-270 мг КОН/г.
Температура вспышки	не менее 215 °С
Удельное объемное электрическое сопротивление	не менее 1011 Ом·см

По вопросам приобретения Диоктилсебагинат ДОС (Россия) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диоктилсебагинат ДОС (Россия)

заклучению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов