



Дисолен К

Техническая консультация

Состав:	Композиция на основе кобальтовых и цинковых солей стеариновой ки-слоты.
Физико-химические свойства:	Цилиндрические гранулы сиреневого цвета. Температура размягчения, °С 80-100 Массовая доля кобальта, %, не менее 5
Применение:	Модификатор адгезии резина — металлокорд в производстве шин и резино-технических изделий.
Аналоги по применению:	Manobond 680С, фирма Manhem, Англия.
Упаковка:	Мешки полипропиленовые со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 20-25 кг.
Хранение:	В закрытых, сухих, вентилируемых помещениях, отдельно от кислот и щелочей. Не допускать попадания влаги.

По вопросам приобретения дисолен К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов