



При хранении средних дистиллятов при температурах ниже температуры помутнения происходит кристаллизация n-парафинов. В связи с более высокой плотностью кристаллов парафина по сравнению с жидкой фазой происходит осаждение твердых n-парафинов. В результате температура помутнения и предельная температура фильтруемости повышаются в фазе, богатой парафинами. Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614) действует в качестве диспергатора парафинов путем уменьшения размеров парафиновых кристаллов, а также за счет электростатического эффекта.

Дозировка:

Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614) добавляется в средние дистилляты при дозировке от 100 до 500 г/т. Реальная дозировка зависит от состава средних дистиллятов и характеризуется температурой помутнения, диапазоном кипения, типом и количеством парафинов и другими параметрами.

Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614) подается непосредственно в поток среднего дистиллята в неразбавленном виде, либо в виде раствора. Требуется оборудовать трубу смесительной секцией необходимой длины.

Трубы, по которым прокачивается неразбавленный Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614), должны подогреваться до температуры 30-40°C. Температура среднего дистиллята, в который подается присадка должна быть 30-35°C.

В качестве растворителей для приготовления растворов **Keroflux 3614** (Керофлюкс 3614) подходят средние дистилляты и ароматические углеводороды. Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614) смешивается с другими марками Keroflux (Керофлюкс) в любой пропорции.

Техническая консультация

Свойства Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614)		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Состав	Смесь амидов в органическом растворителе
2	Внешний вид	Желтая / коричневая жидкость
3	Плотность	ок. 900 кг/м ³ при 20°C (DIN 51757)



4	Вязкость	ок. 13,5 мм ² /с при 50°C (DIN 51562)
5	Температура потери текучести	ок. 0°C (ISO 3016)
6	Температура вспышки	выше 57°C (ISO 2719)
7	Растворимость	Растворим в алифатических и ароматических растворителях в любых пропорциях, нерастворим в воде.

Хранение:

Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614) храниться как минимум в течение одного года. Температура хранения должна быть выше 20°C, но не должна превышать 50°C. Кратковременный нагрев до температуры 70°C не повлияет на эффективность продукта.

Безопасность:

На Keroflux 3614 (Керофлюкс 3614) имеется Паспорт по безопасности, составленный согласно директиве ЕС 91/155/EE

По вопросам приобретения **диспергатора парафинов Keroflux 3614** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов