



Продукт эмульсионной сополимеризации винилацетата с дибутилмалеинатом в присутствии защитного коллоида или поверхностно-активного вещества.

Так же, как и СВЭД, образует при высыхании эластичные плёнки без применения пластификаторов.

Грубодисперсные марки дисперсий сополимера используются в производстве водоэмульсионных красок, в качестве клея в полиграфической промышленности, для склеивания нетканых армирующих материалов, в композициях для покрытия твёрдых натуральных сыров.

Тонкодисперсные марки используются в производстве: термопластичных материалов для внутренних деталей обуви, мелованных видов бумаги, водоэмульсионных красок.

Технические характеристики дисперсий сополимеров винилацетата с дибутилмалеинатом:

[Техническая консультация](#)

Характеристика	Значение
Вязкость, Па•с	0,2 ÷ 6,0
Минимальная температура пленкообразования, °С	5 ÷ 10
Минимальное содержание сухого вещества, %	50
Показатель концентрации водородных ионов, (pH)	4,0 ÷ 6,0



Дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалеинатом

По вопросам приобретения **дисперсии сополимера винилацетата с дибутилмалеинатом** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов