



ГОСТ 23798-79

Техническая консультация

Процент окраски	Степень устойчивости окраски на ткани из ацетатного волокна, баллы, в отношении:							
	света	дистиллированной воды	раствора мыла при 40°С	«пота»	глажения с запариванием	трения (закрашивания белого миткаля)		химической чистки
						сухого	мокрого	
0,38	4	4/4-5/5	4/4-5/5	4/4/5	4/4/5	5	5	4/4/5

Техническая консультация

Процент окраски	Степень устойчивости окраски на полиэфирном волокне лавсан, баллы, в отношении:										
	света	дистиллированной воды	раствора мыла при 40°С	«пота»	глажения с запариванием	трения (закрашивания белого миткаля)		сублимации при			химической чистки
						сухого	мокрого	150°С, 30 с	180°С, 30 с	210°С, 30 с	
0,6	5	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5	5	5	5/5	4/4	4/3	5/5/5/5
1,7	5	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5	5	5	5/5	4/4	4/3	5/5/5/5
3,5	5-6	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5	5	5	5/5	4/4	4/3	5/5/5/5

Краситель дисперсный желтый прочный 2К используется для окраски полиэфирного волокна и изделий из него по высокотемпературному способу и с применением переносчика во все тона и по термозольному способу в светлые тона, для крашения триацетатного волокна и изделий из него во все тона и для крашения ацетатного волокна и изделий из него в светлые тона, а также для печатания тканей из полиэфирного и триацетатного волокон во все тона и тканей из ацетатного волокна в светлые тона.



Дисперсный желтый прочный 2К

Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления

По вопросам приобретения Дисперсный желтый прочный 2К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов