



ГОСТ 24364-80

Краситель дисперсный желтый 3 используется для окраски полиэфирного волокна, текстурированного полиэфира и изделий из них по высокотемпературному способу и с применением переносчика во все светлые тона, для крашения триацетатного волокна и изделий из него во все тона, а также для печатания тканей из триацетатного волокна в светлые и средние тона и тканей из ацетатного волокна в светлые тона.

Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления

Техническая консультация

Процент окраски	Степень устойчивости окраски на ткани из ацетатного волокна, баллы, в отношении:							
	света	дистиллированной воды	раствора мыла при 40°С	«пота»	глажения с запариванием	трения (закрашивания белого миткаля)		химической чистки
						сухого	мокрого	
0,25	4-5	4/4/5	4/4/5	4/3-4/5	4/4/5	5	5	4/5/5

Техническая консультация

Процент окраски	Степень устойчивости окраски на полиэфирном волокне лавсан или текстурированном полиэфире, баллы, в отношении:										
	света	света и погоды	дистиллированной воды	раствора мыла при 40°С	«пота»	глажения с запариванием	трения (закрашивания белого миткаля)		химической чистки	сублимации при	
							сухого	мокрого		150°С, 30 с	180°С, 30 с
0,25	5	4-5	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	4-5к/5/5	5	5	5/5/5/5	4/4	4/3



Дисперсный желтый 3

1,5	6	5-6	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	4-5к/5/4-5	5	5	5/5/5/5	4/4	4/3
3,0	6-7	6	5/5/5/5	5/5/5/5	5/5/5/5	4-5/5/5	5	5	5/5/5/5	4/4	4/3

По вопросам приобретения Дисперсный желтый 3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов