



ДИСТЕН-СИЛЛИМАНИТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ЗЕРНИСТЫЙ (Кианит-силлиманитовый песок, дистен-силлиманитовый песок)

Описание и физические свойства

Вид: в сухом состоянии свободно текущий песок грязно-белого цвета. Форма зерен пластинчатая, удлиненная, неправильно-угловая. Цвет зерен бесцветный, бледно-голубой, сероватый.

Хранение: в закрытых контейнерах или мешках, оберегая от механических повреждений.

Срок хранения неограниченный

Конечное применение: Сырье для производства огнеупоров для металлургической, стекольной и литейной промышленности, производства стекла и керамики, муллита, литейных форм.

Отгрузка:

- насыпью в железнодорожных вагонах или в трюм судна;
- 50 килограммовые мешки;
- мягкие одноразовые контейнера типа МКР-1 (биг бэг) по 1 тонне нетто.

Техническая консультация

содержание, %	ГАРАНТИРОВАН	ТИПИЧНЫЙ
Al ₂ O ₃ min	57	58
ГЮ ₂ шах	2,5	1,2-2,0
Fe ₂ O ₃ шах	0,8	0,8
CaO шах	0,2	0,1
MgO max	0,4	0,2
Na ₂ O+K ₂ O max		0,1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДИСТЕН-СИЛЛИМАНИТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ЗЕРНИСТЫЙ (Кианит-силлиманитовый песок, дистен-силлиманитовый песок)

Th+U max		70 ppm
Влага max	0,5	0,1
ZrO2 max		0,8

Техническая консультация

Температура плавления:	1850 °С
Переход в муллит:	1350 — 1550 °С
Плотность:	3200 — 3500 кг/м3
Насыпная масса:	1860 -1920 кг/м3
Размер частиц:	63 — 200 мкм
Пожароопасность:	не горюч
Растворимость в воде:	нерастворим
Угол естественного откоса:	32°
Твердость:	6
pH:	6,5 — 7,0

Техническая консультация

Состав минералов	Содержание, %
Кианит/силлиманит:	93-94
рутил/ильменит:	1-2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДИСТЕН-СИЛЛИМАНИТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ЗЕРНИСТЫЙ (Кианит-силлиманитовый песок, дистен-силлиманитовый песок)

циркон:	1-1,5
кварц:	1-3

Техническая консультация

Размер отверстия сита, микрон	Содержание данного класса, %
+ 200	4
+ 160	40
+ 100	90
+ 63	99,7

По вопросам приобретения **дистен-силлиманитового концентрата зернистого (Кианит-силлиманитовый песок, дистен-силлиманитовый песок)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов