



ДМФ (диметилфталат) и ДИНФ (диизонилфталат)

ДМФ (диметилфталат)

Применяется преимущественно для модификации полимеров на основе эфиров целлюлозы и в качестве репеллента. Пластификатор ДМФ (диметилфталат) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ДМФ выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 с изм.1.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей
2. Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	50
3. Плотность при 20°C, г/см ³	1,190 – 1,194

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДМФ (диметилфталат) и ДИНФ (диизонилфталат)

4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,07
5. Число омыления, мг КОН/г	571 — 583

ДИНФ (диизонилфталат)

Предназначен для производства кабельных пластикатов, искусственных кож, резинотехнических изделий, линолеумов, упаковочных пленок и для других целей. Пластификатор ДИНФ транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. Не допускается попадание влаги и воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ДИНФ выпускается в соответствии с требованиями ТУ 2493-005-78136798-2009.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДМФ (диметилфталат) и ДИНФ (диизонилфталат)

Наименование показателя	Норма	
	Высший сорт	Первый сорт
1. Внешний вид	Маслянистая прозрачная жидкость без механических примесей	
2. Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	25	50
3. Плотность при 20° С, г/см ³	0,967-0,977	
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05	0,07
5. Удельное объемное электрическое сопротивление, Омхсм, не менее		
6. Число омыления, мг КОН/г	263-278	
7. Температура вспышки, °С, не ниже	220	210
8. Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,1	0,1

По вопросам приобретения **ДМФ (диметилфталат)** и **ДИНФ (диизонилфталат)** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

8-926-941-80-0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов