



(ТУ 2499-009-40195384-05) для осаждения олова и его сплавов

Назначение

Добавка ЦКН-32 используется в качестве антиоксиданта для предотвращения окисления олова(II) в сернокислых, борфтористоводородных и других кислых электролитах оловянирования и электроосаждения сплавов олова в ваннах подвесочного, колокольного и барабанного типов.

Эксплуатация электролитов с добавкой ЦКН-32

Концентрация добавки ЦКН-32 — 3-5 г/л (для всех электролитов)

Добавка вводится непосредственно в электролит при перемешивании после растворения всех основных компонентов. После полного растворения ЦКН-32 и проработки (если это требуется по технологии) электролит готов к эксплуатации.

Расчетный норматив расхода добавки ЦКН-32 для деталей 2 группы сложности (толщина покрытий 6-9 мкм) — около 0.5 г/м².

Техника безопасности

Добавка ЦКН-32 по степени воздействия на организм в соответствии с Гигиеническими нормами ГН 2.2.5.686-98 и ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности. При эксплуатации электролитов с добавками ЦКН необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.008 и заводских инструкций по технике безопасности.

Транспортировка и хранение

Транспортирование добавок ЦКН допускается всеми видами транспорта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Добавка ЦКН-32

Добавка ЦКН-32 должна храниться в закрытых складских помещениях при температуре от +5 до +35ОС.

Срок хранения добавки ЦКН-32 — 1 год с момента изготовления.

По вопросам приобретения Добавка ЦКН-32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов