



DORAN-1



ТУ 0258-021-48705845-14

DORAN-1 предназначена для применения в виде 2-10%-ных водных эмульсий, которые применяются для механической обработки металлов и сплавов на операциях лезвийной и абразивной обработки. СОЖ DORAN-1 представляет собой сбалансированную смесь минерального масла, поверхностно-активных веществ, антикоррозионных и противоизносных присадок, а также компонентов, обеспечивающих биостойкость, которые при смешивании с водой образуют устойчивую полупрозрачную эмульсию.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



DORAN-1

Doran-1

Наименование показателей	Норма по ТУ		
Внешний вид	Прозрачная жидкость от темно-желтого до темно-коричневого цвета		
Вязкость кинематическая при 50 ⁰ С, мм ² /с, в пределах	45,0- 90,0		
Содержание воды, %, не более	18		
Число омыления, мг КОН/г, в пределах	не менее 25,0	Стабильность при хранении	выдерживает
3% водная эмульсия			
Водородный показатель (рН)	8,8-9,8		
Резерв щелочности, мл, не менее	30		
Коррозионная агрессивность по отношению к черным металлам(168ч)	выдерживает		
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	600		
устойчивость пены, см ³ , не более	150		

По вопросам приобретения DORAN-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов