



Применяется в производстве авиационных масел. Пластификатор диоктилсебацинат термостабильный (ДОСт) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора -2 месяца со дня изготовления. Пластификатор ДОСт выпускается в соответствии с требованиями ТУ 6-06-11-88 с изм.1.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
	Высший сорт
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость безмеханических примесей
2. Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	150
3. Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	0,914
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,14
5. Число омыления, мг КОН/г	260-270
6. Температура вспышки °С, не менее	216
7. Удельное объёмное электрическое сопротивление Омхсм, не менее	×
8. Термоокислительная стабильность в присутствии ингибитора	Выдерживает
9. Кислотное число, мг КОН/г, после определения окислительной стабильности, не более	2,0
10. Температура помутнения	должен быть прозрачен при температуре -30°C
11. Кинематическая вязкость <input type="checkbox"/> /с	
а) при -54°C, не более	10000
б) при 100 °С, не менее	3,20



ДОСт

По вопросам приобретения ДОСт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов