



Dow Corning 3-0115



Описание

Однокомпонентная, самозаполняющаяся, не вызывающая коррозию силиконовая резина нейтрального отверждения при комнатной температуре.

Применение

- Герметизация автомобильных фланцев.
- Уплотнители для масляных поддонов и кожухов оси в двигателях и трансмиссиях автомобиля.
- Уплотнители систем охлаждения, основные уплотнители блока цилиндров двигателя, а также везде, где требуется немедленное испытание на понижение давления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning 3-0115

Техническая консультация

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
СТМ 0063	Цвет	—	Серый
СТМ 0176	Внешний вид (консистенция)	—	Нестекающая паста высокой вязкости
СТМ 0098	Время до образования первичной пленки	мин	10
СТМ 0095	Время сушки до потери липкости (при температуре 23°C и относительной влажности 50%)	мин	20-25
ASTM D 412	Предел прочности на разрыв	МПа	2,8
ASTM D 816	Прочность на срез при соединении внахлест (слой герметика 12,7 x 25,4 x 1 мм) на алюминии 2024	МПа	2,4
ASTM D 816	Прочность на срез при соединении внахлест (слой герметика 12,7 x 25,4 x 1 мм) на стали 1010	МПа	2,3
ASTM D 412	Относительное удлинение при разрыве	%	375
ASTM D 2240	Твердость по Шору А	—	50
СТМ 0097	Удельный вес	г/мл	1,29
—	Модуль упругости	МПа	0,75

По вопросам приобретения Dow Corning 3-0115 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов