



DOW CORNING 3-6891



Описание

Однокомпонентный силиконовый резиновый истираемый герметик черного цвета.

Свойства и применение

Чёрный, однокомпонентный истираемый материал, который отверждается при нагревании и превращается в эластичную резину. По сравнению с другими силиконовыми материалами, он обладает следующим уникальным сочетанием качеств, таких как: низкая плотность; стабильность при высоких температурах; высокая истираемость/обрабатываемость. Эти качества особенно подходят для использования материала в качестве истираемого уплотнения и полосок резины для лопаток компрессоров реактивных двигателей, а также для высокотемпературной термоизоляции.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



DOW CORNING 3-6891

Основные свойства

Показатель	Ед. изм.	Значение
Цвет	—	Черный
Внешний вид (консистенция)	—	Паста
Предел прочности на разрыв	МПа	4,13
Прочность на срез при соединении внахлест (слой герметика 12,7 x 25,4 x 1 мм) на алюминии 2024	МПа	2,41
Относительное удлинение при разрыве	%	70
Твердость по Шору А	—	75
Удельный вес	г/мл	0,95
Модуль упругости	МПа	5,9

По вопросам приобретения DOW CORNING 3-6891 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов