



Dow Corning 3140 RTV



Описание

Однокомпонентное полупрозрачное покрытие с хорошей текучестью и хорошей огнестойкостью.

Преимущества

- Отверждается при комнатной температуре.
- Без добавления растворителей.
- Имеет ультрафиолетовый индикатор для контроля нанесения.
- Признано и одобрено лабораторией по технике безопасности США, Международной патентной классификацией и Приёмной комиссией

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Министерства Обороны США.
- Признано стандартами UL 94V-1, IPC-CC-830 и MIL-A-46146

Техническая консультация

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет	—	Полупрозрачный
—	Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%)	мин	116
—	Диэлектрическая постоянная при 100 Гц	—	2,52
—	Диэлектрическая постоянная при 100 кГц	—	2,52
—	Коэффициент рассеяния при 100 Гц	—	0,001
—	Коэффициент рассеяния при 100 кГц	—	0,004
ASTM D 412	Относительное удлинение при разрыве	%	419
ASTM D 2240	Твердость по Шору А	—	31,6
ASTM D 1475	Удельный вес	г/мл	1,05
—	Диэлектрическая прочность	кВ/мм	15
ASTM D 412	Предел прочности на разрыв		

По вопросам приобретения Dow Corning 3140 RTV и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов