



Dow Corning 7093 grey



Описание

Универсальный силиконовый клей / герметик с нейтральным типом отверждения при комнатной температуре и низким модулем упругости.

Рабочие температуры

-50 °C...+180 °C

Применение

Герметик общего назначения для промышленной герметизации и склеивания там, где требуется отверждение, не вызывающее коррозию (например, герметизация аквариумов)

[Техническая консультация](#)

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет	—	Серый
—	Внешний вид (консистенция)	—	Нестекающая паста
—	Диапазон рабочих температур	°C	от -50 до +180
СТМ 0098	Время до образования первичной пленки	мин	15

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dow Corning 7093 grey

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
СТМ 0095	Время сушки до потери липкости (при температуре 23°C и относительной влажности 50%)	мин	28
СТМ 0137А, ASTM D 412	Предел прочности на разрыв	МПа	1,7
СТМ 0137А, ASTM D 412	Относительное удлинение при разрыве	%	700
СТМ 0364	Скорость экструзии (через насадку сечением 3,18 мм под давлением 0,62 МПа)	г/мин	210
СТМ 0099, ASTM D 2240	Твердость по Шору А	—	30
СТМ 0022, ASTM D 792	Удельный вес	г/мл	1,5
—	Модуль упругости	МПа	0,24
—	Срок годности	дней	360

По вопросам приобретения Dow Corning 7093 grey и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов