



DOW CORNING AP GREY



Описание

Универсальный силиконовый клей / герметик с ацетоксильным типом отверждения для герметизации и склейки деталей различных устройств, изготовления формируемых на месте прокладок для компрессоров, редукторов, насосов.

Рабочие температуры

-50 °C...+180 °C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

- Универсальное склеивание и герметизация. Хорошая адгезия ко многим поверхностям.
- Герметизация и склейка деталей различных устройств, изготовление формуемых на месте прокладок для компрессоров, редукторов, насосов.

Техническая консультация

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет	—	Серый
СТМ 0176	Внешний вид (консистенция)	—	Нестекающая паста
—	Диапазон рабочих температур	°С	от -50 до +180
СТМ 0098	Время до образования первичной пленки	мин	11
СТМ 0095, ASTM MIL-S-8802F	Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%)	мин	21
СТМ 0137A, ASTM D 412	Предел прочности на разрыв	МПа	2,2
СТМ 0137A, ASTM D 412	Относительное удлинение при разрыве	%	540
СТМ 0364	Скорость экструзии (через насадку сечением 3,18 мм под давлением 0,62 МПа)	г/мин	450
СТМ 0099, ASTM D 2240	Твердость по Шору А	—	25
СТМ 0022, ASTM D 792	Удельный вес	г/мл	1,03
—	Модуль упругости	МПа	0,41

По вопросам приобретения DOW CORNING AP GREY и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов