



DOW CORNING EA-2626 (+Q3-3636 CATALYST GREY)



Описание

Двухкомпонентный, не самовыравнивающийся клей, затвердевающий при комнатной температуре.

Применение

Обеспечивает длительную адгезивную герметизацию деталей с отличающимися коэффициентами теплового расширения, и/или там, где требования быстрого отверждения делают однокомпонентные клеи, затвердевающие при комнатной температуре, неподходящими для использования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



DOW CORNING EA-2626 (+Q3-3636 CATALYST GREY)

[Техническая консультация](#)

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет	—	База — белый, катализатор — черный
—	Внешний вид (консистенция)	—	База — паста, катализатор — вязкая жидкость
ASTM D 1084	Динамическая вязкость при 25 °C	Па*с	База — 205, катализатор — 18-48
—	Время до образования первичной пленки	мин	6-9
—	Время сушки до потери липкости (при температуре 23°C и относительной влажности 50%)	мин	11-18
ASTM D 412	Предел прочности на разрыв	МПа	>1,9
ASTM D 412	Относительное удлинение при разрыве	%	>200
ASTM D 2240	Твердость по Шору А	—	43
ASTM D 1475	Удельный вес	г/мл	База — 1,36; катализатор — 1,00; смесь базы и катализатора — 1,32
—	Срок годности	дней	360

По вопросам приобретения DOW CORNING EA-2626 (+Q3-3636 CATALYST GREY) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов