



DOW CORNING Q3-3636 (BASE + CATALYST BLACK)



## Описание

Двухкомпонентный тиксотропный клей, затвердевающий при комнатной температуре.

## Применение

Обеспечивает длительную адгезивную герметизацию деталей, которые должны эксплуатироваться в тяжёлых условиях окружающей среды. Типичным примером применения в автомобилестроении является приклеивание поликарбонатных или стеклянных линз к корпусу отражателя передних и противотуманных фар. Также является идеальным решением при производстве бытовых приборов, особенно для сборки духовых шкафов и керамических конфорок кухонных плит, для приклеивания стекла к металлу, стекла к покрашенному металлу или стекла к пластмассе.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

## Основные свойства

| Стандарт                | Показатель                                                                          | Ед. изм. | Значение                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| —                       | Цвет                                                                                | —        | База — белый, катализатор — черный                                |
| —                       | Внешний вид (консистенция)                                                          | —        | База — паста, катализатор — вязкая жидкость                       |
| CTM 0050FE, ASTM D 1084 | Динамическая вязкость при 25 °С                                                     | Па*с     | База — 200, катализатор — 55                                      |
| CTM 0092AA              | Время до образования первичной пленки                                               | мин      | 3-10                                                              |
| CTM 0095 A              | Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%) | мин      | 6-20                                                              |
| CTM 0137AA, ASTM D 412  | Предел прочности на разрыв                                                          | МПа      | >1,8                                                              |
| CTM 0137AB, ASTM D 412  | Относительное удлинение при разрыве                                                 | %        | >300                                                              |
| CTM 0099 E, ASTM D 2240 | Твердость по Шору А                                                                 | —        | 35                                                                |
| CTM 0097B, ASTM D 1475  | Удельный вес                                                                        | г/мл     | База — 1,31; катализатор — 1,02; смесь базы и катализатора — 1,27 |
| —                       | Срок годности                                                                       | дней     | 360                                                               |

По вопросам приобретения DOW CORNING Q3-3636 (BASE + CATALYST BLACK) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов