



DOW CORNING Q3-3636 (BASE + CATALYST SPECIAL BLACK)



Описание

Двухкомпонентный тиксотропный клей, затвердевающий при комнатной температуре.

Применение

Обеспечивает длительную адгезивную герметизацию деталей, которые должны эксплуатироваться в тяжёлых условиях окружающей среды. Типичным примером применения в автомобилестроении является приклеивание поликарбонатных или стеклянных линз к корпусу отражателя передних и противотуманных фар. Также является идеальным решением при производстве бытовых приборов, особенно для сборки духовых шкафов и керамических конфорок кухонных плит, для приклеивания стекла к металлу, стекла к покрашенному металлу или стекла к пластмассе.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



DOW CORNING Q3-3636 (BASE + CATALYST SPECIAL BLACK)

Техническая консультация

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет	—	База — белый, катализатор — черный
—	Внешний вид (консистенция)	—	База — паста, катализатор — вязкая жидкость
CTM 0050FE, ASTM D 1084	Динамическая вязкость при 25 °С	Па*с	База — 200, катализатор — 350
CTM 0092AA	Время до образования первичной пленки	мин	2,5-10
CTM 0095 A	Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%)	мин	5-18
CTM 0137AA, ASTM D 412	Предел прочности на разрыв	МПа	>1,8
CTM 0137AB, ASTM D 412	Относительное удлинение при разрыве	%	>300
CTM 0099 E, ASTM D 2240	Твердость по Шору А	—	35
CTM 0097B, ASTM D 1475	Удельный вес	г/мл	База — 1,31; катализатор — 1,04; смесь базы и катализатора — 1,28
—	Срок годности	дней	360

По вопросам приобретения DOW CORNING Q3-3636 (BASE + CATALYST SPECIAL BLACK) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов