



DOW CORNING Q4-2817



Описание

Однокомпонентная, готовая к использованию, высокопрочная фторсиликоновая эластомерная паста, не содержащая растворителей.

Рабочие температуры

-55°C...+260°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Разработана для использования в оборудовании, работающем под воздействием растворителей, масла и топлива различных видов. Защищает поверхности, контактирующие с топливом, от разъедания и коррозии. Применение — склеивание или герметизация деталей, подверженным воздействию вибрации, ударов, топлива и растворителей в течение длительных периодов времени. Отличный материал для герметизации топливных баков самолётов.

Техническая консультация

Основные свойства

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
—	Цвет	—	Красный
—	Внешний вид (консистенция)	—	Паста
—	Диапазон рабочих температур	°С	от -55 до +260
СТМ 0098	Время до образования первичной пленки	мин	11
СТМ 0095	Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%)	мин	40
СТМ 0137А, ASTM D 412	Предел прочности на разрыв	МПа	3,9
СТМ 0137А, ASTM D 412	Относительное удлинение при разрыве	%	255
СТМ 0364	Скорость экструзии (через насадку сечением 3,18 мм под давлением 0,62 МПа)	г/мин	120
СТМ 0022, ASTM D 792	Удельный вес	г/мл	1,8
—	Модуль упругости	МПа	1,53
—	Срок годности	дней	360

По вопросам приобретения DOW CORNING Q4-2817 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов