



Dow Corning S-2260



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Точка кипения/диапазон: > 66 °C
- Точка вспышки: 8,8 °C (Pensky-Martens Closed Cup)
- Взрывоопасные свойства: Нет Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом.
- Относительная плотность: 0,785 Вязкость: 1 cSt (25 C).
- Окислительные свойства: Нет

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОСТАВ

Название	CAS-Номер	EINECS/ELINCS-НОМЕР	Концентрация(% w/w)	Классификация	
Сольвент-нафта (нефть), легкая алифатическая	64742-89-8	265-192-2	74,0	Xn F	R65 R11
Триметоксивинилсилан	2768-02-7	220-449-8	17,0	Xn	R10 R20/22
Тетрапропилортосиликат	682-01-9	227-006-8	2,7	Xi	R38
Тетрабутилаттитана	5593-70-4	218-470-2	2,7	Xi	R36/38
Тетракис(2-метоксиэтил)ортосиликат	2157-45-1	203-713-7	<=0,6	Xn T, Repr. Cat. 2	R10 R20/21/22 R61 R60

СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

- Стабильность: Стабильно при нормальных условиях использования.
- Условия, которых следует избегать: Не установлено.
- Материалы, которых следует избегать: Может вступать в реакцию с сильными окислителями. Этот продукт высвобождает метанол.
- Опасные продукты разложения: Термальное разложение этого продукта вследствие пожара или условий высокой температуры может повлечь образование следующих продуктов разложения: Кремнезем (Силика) Окислы углерода и следы неполного сжигания углеродистых соединений. формальдегид

По вопросам приобретения Dow Corning S-2260 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов