



Техническая консультация

Марка/ Наименование показателя	ДУДЭГ-2 ТУ 6-55-33-89	Полиэфир П-3 ТУ 6-05-1119-83
Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до оранжевого цвета. При хранении допускается помутнение и кристаллизация.	Густовязкая однородная прозрачная жидкость без механических включений от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Массовая доля NCO-групп, %, в пределах	28-31	—
Кислотное число, мгКОН/г, не более	—	1,5
Массовая доля гидроксильных групп, %	—	13,5-15,5
Массовая доля воды, %, не более	—	0,4
Вязкость динамическая	450-2300 (при $(25 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, мПа·с)	930-1150 (при $(75 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, мПа·с)

По вопросам приобретения ДУДЭГ-2 и Полиэфир П-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: