



Двуокись титана марки РК

Диоксид титана марки РК выпускается по техническим условиям 301-10-020-90

[Техническая консультация](#)

Характеристики качества

Показатели по ТУ	
Массовая доля двуокиси титана	Не менее 99%
Массовая доля рутильной формы	Не менее 97%
Массовая доля соединений железа в пересчете на Fe ₂ O ₃	Не более 0.08%
Массовая доля соединений фосфора в пересчете на P ₂ O ₅	Не более 0.03%
Массовая доля соединений серы в пересчете на SO ₃	Не более 0.03%
Массовая доля соединений кремния в пересчете на SiO ₂	Не более 0.15%
Массовая доля «металлического железа»	Не более 0.02%
Массовая доля летучих веществ	Не более 0.2%
Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0056	Не более 0.2%
Удельная поверхность	3300-4600 см ² /г

Общая характеристика — продукт представляет собой порошкообразный диоксид титана рутильной модификации с желтоватым или сероватым

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Двуокись титана марки РК

оттенком. Физико-технические свойства — диоксид титана химически инертен, нерастворим в воде, стоек к действию органических и неорганических кислот и щелочей.

Гигиеническая характеристика — 4 класс опасности (малоопасен), пожаровзрывобезопасен. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.03.232.П.001344.06.08 от 16.06.2008г.

Области применения — производство керамических изделий, электрокерамик пьезокерамики, твердых сплавов.

По вопросам приобретения **Двуокиси титана марки РК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов