



Двуокись титана марки ТСМ

Диоксид титана марки ТСМ выпускается по техническим условиям 301-10-012-89

[Техническая консультация](#)

Характеристики качества

Показатели по ТУ	
Массовая доля двуокиси титана	Не менее 98%
Массовая доля соединений фосфора в пересчете P ₂ O ₅	Не более 0,03%
Массовая доля соединений серы в пересчете на SO ₃	Не более 0,08%
Массовая доля летучих веществ	Не более 0,3%
Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0056	Не более 0,4%
Дополнительные показатели	
Кристаллическая модификация диоксида титана	Рутил, не менее 97%
Размер частиц	1-4 мкм
Насыпная масса	1200-2000 кг/куб.м

Общая характеристика — продукт представляет собой порошкообразный, грубодисперсный диоксид титана рутильной модификации с желтоватым или сероватым оттенком.

Физико-технические свойства — диоксид титана химически инертен, нерастворим в воде, стоек к действию органических и неорганических кислот и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Двуокись титана марки ТСМ

щелочей.

Гигиеническая характеристика — 4 класс опасности (малоопасен), пожаро-взрывобезопасен.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 75.50.03.232.П.001344.06.08 от 16.06.2008г.

Области применения — производство электродов для сварки высоколегированных сталей.

По вопросам приобретения **Двуокиси титана марки ТСМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов