



Покрyтия для областей спектра 3-5 мкм и 8-12,5 мкм.

Техническая консультация

Материал подложки:	селенид цинка, германий		
Оптические характеристики:		г _{ср} , %	
	подложка	3-5 мкм	8-12,5 мкм
	германий	4	3
	селенид цинка	3	2
Эксплуатационные параметры:	покрытия устойчивы к механическим воздействиям, влагопрочны; выдерживают перепад температур от +80°С до -60°		

Примечание:

1. г_{ср} приведены для одной поверхности;
2. Покрытия разработаны без применения радиоактивных материалов. Возможно изготовление оптических элементов с перечисленными покрытиями небольшими сериями.

По вопросам приобретения **Двухполосные просветляющие покрытия** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов