

**ГОСТ 3441-88**

Применяется в основном для обыкновенного и фольгированного гетинакса. Она изготавливается из сульфатной полубеленой целлюлозы по нормативно-технической документации. Электроизоляционная пропиточная бумага хорошо впитывает синтетические смолы, применяющиеся в производстве гетинакса.

[Техническая консультация](#)**Показатели пропиточной бумаги ЭИП-66Б по ГОСТ 3441-81**

Показатель	ЭИП-66В
Код ОКП	54 3352 2211 54 3352 2212
Разрушающее усилие при растяжении, Н, не менее: в машинном направлении	59,0
Разрушающее усилие при растяжении, Н, не менее: в поперечном направлении	29,0
Капиллярная впитываемость воды за 5 мин в среднем по двум направлениям, мм	40±4
Электрическая прочность, МВ/м, не менее	5,0
Содержание золы, % (мас.)	0,8
рН водной вытяжки	6,5—8,5

По вопросам приобретения электроизоляционная пропиточная бумага ЭИП-66Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Электроизоляционная пропиточная бумага ЭИП-66Б

поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов