



ТУ 105.15.78-2009

Описание продукта

- Ткань АХКР марок А, Б и В применяется для изготовления мягких баков, работающих во всех климатических условиях и ремонта резинотехнических изделий.
- **АХКР-А** — прорезинена с 2-х сторон, плотность 340 г/м²,
- **АХКР-Б** — с одной стороны,
- **АХКР-В** прорезинена с 2-х сторон, количество клея увеличено в 2-3 раза, плотность 550 г/м².
- Ширина ткани 120-125 мм.
- Хранение при температуре от минус 5 °С до плюс 25 °С, относительная влажность воздуха от 50 до 85%
- Ткани при хранении должны быть защищены от воздействия солнечных лучей, кислот, щелочей, керосина, масел и других веществ, разрушающих резину и текстильную основу.
- Допускается хранение тканей в рулонах в неотапливаемых помещениях с температурой не ниже минус 30 °С сроком не более двух месяцев.
- Перед пуском в производство ткани необходимо выдержать в помещении не ниже 15 °С в течение 24 часа.
- Срок хранения невулканизированной ткани 3 месяца, вулканизированной- 2 года.

Чтобы купить **Ткань АХКР А851** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам: