



Электропроводящая композиция для экранов силовых кабелей среднего напряжения (до 35 кВ) ЭПК-35

ЭПК-35

Электропроводящая композиция для экранов силовых кабелей среднего напряжения (до 35 кВ)

ТУ 2243-001-63982493-11

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя		Результаты испытаний	Технические требования	Методика испытаний
Прочность при разрыве до старения, МПА		18,2	не менее 16,5	ГОСТ Р МЭК 60811-1-1
Относительное удлинение при разрыве до старения, %	при	230	не менее 200	ГОСТ Р МЭК 60811-1-1
Тепловая деформация				ГОСТ Р МЭК 60811-2-1
— относительное удлинение, %		35	не более 175	60811-2-1
— остаточное удлинение, %		1,2	не более 15	
Изменение прочности после старения, %		7%	не более 25	ГОСТ Р МЭК 60811-1-2
Изменение удлинения после старения, %		1%	не более 25	ГОСТ Р МЭК 60811-1-2
Удельное объёмное сопротивление, ом*см				
— при 23°C		9,6	<100	ГОСТ 6433.2
Плотность, г/см ³		1.13	1.10-1.15	ГОСТ Р МЭК 60811-

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Электропроводящая композиция для экранов силовых кабелей среднего напряжения (до 35 кВ) ЭПК-35

				1-3
Содержание влаги, %		0.008	<0.1	ASTM D6980

Чтобы купить **Электропроводящая композиция для экранов силовых кабелей среднего напряжения (до 35 кВ) ЭПК-35** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов